

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

عائلة المنتج

المنتجات
المتخصصة
MCT

MC-Acry Paint-C

طلاء أكريليك واقٍ أحادي المكون للخرسانة والمباني

طلاء أكريليك واقٍ عالي الأداء، أحادي المكون ونافذ، مخصص لحماية
الخرسانة والمباني المعرضة للعوامل الخارجية، ومتاح بنسخة شفافة
وأخرى ملونة.

العبوة	الكثافة	الجفاف التام عند 25°C	معدل الاستهلاك النظري
5، 20 كجم	$\pm$ شفاف 0.90 ملون 1.42 • 0.02 + 0.02 g/m ³	شفاف 6 ساعات • ملون 8 ساعات	• 2.5 m ² /L شفاف عند 4.8 ملون 100 μ

الوصف

MC-Acry Paint-C طلاء أكريليك واقٍ عالي الأداء، أحادي المكون ونافذ، مخصص لحماية الخرسانة والمباني المعرضة للعوامل الخارجية، ومتاح بنسخة شفافة وأخرى ملونة.

مجالات الاستخدام

يستخدم كطلاء حماية وتشطيب للركائز المعرضة لثاني أكسيد الكربون والكلوريدات والكبريتات والغازات والمياه، ويستخدم في مواقف السيارات والجسور ومعظم الأسطح الخرسانية والجدران.

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Acry Paint-C

طلاء أكريليك واقٍ أحادي المكون للخرسانة والمباني

المزايا

- سهل التطبيق ومنتج أحادي العبوة.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية.
- مقاومة للكربنة.
- يسمح بانتقال بخار الماء.
- مقاوم للماء.
- مقاومة عالية للبري.
- مقاوم للأتربة.
- يمكن استخدامه في مشروعات مياه الشرب والمواد الغذائية وفق النشرة الأصلية المعتمدة.

البيانات الفنية

البند	شفاف	ملون
اللون	شفاف	ملون
الكثافة	0.90 ± 0.02	$1.42 + 0.02 \text{ g/m}^3$
المواد الصلبة بالحجم	$25 \% + 2$	$48 \% + 2$
الجفاف التام عند 25°C	6 ساعات	8 ساعات
إعادة الطلاء	6 ساعات	8 ساعات
معدل الاستهلاك النظري	$2.5 \text{ m}^2/\text{L } 100 \mu \text{ thickness}$	$4.8 \text{ m}^2/\text{L } 100 \mu \text{ thickness}$
العبوة	20 كجم، 5	20 كجم، 5
مدة الصلاحية	12 شهرًا	12 شهرًا

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Acry Paint-C

طلاء أكريليك واقٍ أحادي المكون للخرسانة والمباني

تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالياً من الزيوت والشحوم والأتربة، وأن تكون الخرسانة مكتملة المعالجة.

التطبيق

يمكن التطبيق بالفرشاة أو الرولة أو ماكينة الرش. يوصى بوجهين؛ يخفف الوجه الأول بنسبة 5-7% من المخفف، ويطبق الوجه الثاني بعد 6-8 ساعات.

احتياطات السلامة

- منع دخول المادة إلى العينين.
- تجنب ملامسة الجلد.
- توفير تهوية كافية.
- إبعاد المواد المحتوية على مذيبيات عن الشرر واللهب.



تحقق من النسخة الحالية

<https://mc.com.eg/tds/acry-paint-c>

Master Chemicals Technology

mc.com.eg · القاهرة، مصر