

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

عائلة المنتج

إضافات الخرسانة
MCT

MC-Admix 303

إضافة لإسراع زمن شك الخلطات الأسمنتية ووقف تسرب المياه

مادة جاهزة للاستخدام في أعمال وقف تسرب المياه والعزل، تسرع شك
الأسمنت عند خلطها مع الأسمنت البورتلاندي العادي الطازج.

العبوات	نسبة التخفيف	الكثافة	زمن الشك
20 كجم · 200 كجم	1:1 إلى 1:4 بالماء	1.25 ± 0.02 كجم/لتر	15 - 45 ثانية

الوصف

MC-Admix 303 جاهز للاستخدام في أعمال وقف تسرب المياه والعزل؛ إذ يسرع شك الأسمنت بدرجة كبيرة عند خلطه مع الأسمنت البورتلاندي العادي الطازج، ويستخدم في سد أماكن رشح المياه.

مجالات الاستخدام

- منع تسرب المياه في الحال.
- الأعمال التمهيدية للعزل.
- أعمال تثبيت الجوايط.

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Admix 303

إضافة لإسراع زمن شك الخلطات الأسمنتية ووقف تسرب المياه

المواصفات الفنية

النوع	سائل قلوي
اللون	شفاف
الكثافة	كجم/لتر 1.25 ± 0.02
زمن الشك	15 - 45 ثانية
محتوى الكلوريدات	لا يوجد
مدة الصلاحية	غير محدودة في عبوات محكمة الغلق
العبوات	جراكن 20 كجم وبراميل 200 كجم
نسبة التخفيف	إلى 1:4 بالماء حسب ظروف التنفيذ وكمية وضغط 1:1 رشح المياه

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون سطح الخرسانة نظيفاً تماماً وخشناً قبل استخدام مونة MC-Admix 303.
- تزال أي أجزاء مفككة.
- في حالة ضغط المياه الشديد يستخدم خرطوم بلاستيك لاستمرار خروج الماء، ويوضع في مركز خروج الماء مع سد أماكن الرشح حوله جيداً بمونة MC-Admix 303.
- يزال الخرطوم البلاستيك وتعلق الفتحة باستخدام مونة MC-Admix 303 مع الأسمنت.

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Admix 303

إضافة لإسراع زمن شك الخلطات الأسمنتية ووقف تسرب المياه

توصيات التشغيل

- تخلط فقط الكميات من MC-Admix 303 والأسمنت التي يمكن استخدامها قبل التصلد.
- يجب أن يكون ماء الخلط نظيفًا وخاليًا من المواد التي قد تضر الأسمنت.
- يصب MC-Admix 303 داخل الإناء، ثم يضاف الأسمنت تدريجيًا حتى تغطية السائل ويخلط سريعًا حتى الوصول إلى قوام المعجون.
- لا تستخدم المونة التي تصلبت.

العبوات

جراكن 20 كجم وبراميل 200 كجم.



تحقق من النسخة الحالية

<https://mc.com.eg/tds/admix-303>

Master Chemicals Technology

mc.com.eg · القاهرة، مصر