

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

عائلة المنتج
العزل المائي وسد
الفواصل
MCT

MC-Deak Seal RE

مستحلب بيتوميني مطاطي للعزل على البارد

دهان بيتوميني مطاطي مائي جاهز للاستخدام والتطبيق على البارد
لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية من المياه

العبوات	الكثافة	زمن الجفاف	معدل الاستهلاك
15 كجم · 200 كجم	0.02 + 1.05 جم/سم ³	2 - 5 ساعات	2 - 4 م ² /كجم

الوصف

MC-Deak Seal RE مركب عزل أساسه مستحلب بيتوميني مطاطي مائي، جاهز للاستخدام والتطبيق على البارد، ويستخدم لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية.

مجالات الاستخدام

- عزل المنشآت الخرسانية فوق طبقة البياض والمنشآت تحت الأرض.
- عزل أسطح الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة.
- عزل الأساسات والحوائط الساندة ورقاب الأعمدة والبدرومات والأنفاق.
- عزل الحمامات والأسقف التقليدية.
- تطبيقات العزل على الخرسانة والخشب والصلب في المنشآت تحت الأرض وحمامات السباحة والأساسات.

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Deak Seal RE

مستحلب بيتوميني مطاطي للعزل على البارد

المزايا

- عزل جيد.
- طبقة مرنة تقاوم تغيرات درجة الحرارة.
- مناسب للأسطح الجافة والرطبة.
- مقاومة جيدة للكيمائيات الناتجة عن الأنشطة الصناعية وفق المصدر.
- منتج مائي سهل الاستخدام واقتصادي.
- قوة التصاق جيدة بالأسطح المختلفة.

المواصفات الفنية

المظهر	سائل بني إلى أسود
الكثافة	جم/سم ³ 1.05 + 0.02
زمن الجفاف	ساعات 2 - 5
المواد الصلبة	وفق المصدر 50 ± 2% العربي
محتوى المطاط	وفق المصدر 7% العربي
مقاومة الحرارة	وفق 90 إلى -25 °C المصدر العربي
معدل الاستهلاك	م ² /كجم بحسب 2 - 4 السطح
زمن إعادة الطلاء	ساعة للوجه التالي 24 وفق المصدر 25 عند °C العربي
مدة الصلاحية	شهرًا 12
العبوات	كجم أو 200 كجم 15

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Deak Seal RE

مستحلب بيتوميني مطاطي للعزل على البارد

طريقة التطبيق

- ينظف السطح من الأتربة والزيوت والشحوم وأي مواد غريبة؛ ويزال الصدأ من الحديد عند الحاجة.
- تقلب العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
- يطبق المنتج بالفرشاة أو الرش.
- تطبق طبقة برايمر بتخفيف المنتج بنسبة 5 - 10% بماء نظيف، ثم تطبق طبقتان أو ثلاث طبقات حسب متطلبات العزل.
- تنظف الأدوات بالماء بعد الاستخدام.

التخزين والتعبئة

مدة الصلاحية 12 شهرًا. العبوات: جردل 15 كجم أو برميل 200 كجم.



تحقق من النسخة الحالية

<https://mc.com.eg/tds/deak-seal-re>

Master Chemicals Technology

القاهرة، مصر mc.com.eg