

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

عائلة المنتج

المنتجات
المتخصصة
MCT

MC-Tile Weld

مونة لاصقة أسمنتية للبلاط وأعمال الحشو

مسحوق أساسه الرمل والأسمنت مع إضافات وراتنجات صناعية
يستخدم كمونة لاصقة للبلاط وأعمال الحشو للأرضيات والجدران

العبوة	ماء الخلط	زمن التشغيل	الكثافة
كيس 25 كجم	0.5 ± 8 لتر / 25 كجم	30 - 40 دقيقة	1.6 جم/سم ³

الوصف

MC-Tile Weld مسحوق أساسه الرمل والأسمنت مع إضافات وراتنجات صناعية، يخلط بالماء لتكوين مونة لاصقة وحشو للبلاط.

مجالات الاستخدام

- تثبيت البلاط على الأرضيات والجدران داخليًا وخارجيًا.
- السيراميك والموزاييك.
- ألواح الجبس والأسطح الأسمنتية المناسبة.
- حمامات السباحة والتطبيقات المعرضة للماء وفق المصدر.

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Tile Weld

مونة لاصقة أسمنتية للبلاط وأعمال الحشو

المزايا

- سريع الشك ومناسب للطبقات الرقيقة.
- قوة التصاق جيدة.
- يساعد على منع انزلاق البلاط أثناء التركيب.
- مقاوم للماء وفق المصدر.
- سهل الخلط والاستخدام.

البيانات الفنية

اللون	رمادي
الكثافة	1.6 جم/سم ³
زمن التشغيل	دقيقة 30 - 40
زمن ضبط البلاط	دقيقة 10 - 15
نسبة الخلط	± 8 كجم مسحوق : 25 لتر ماء 0.5
مدة الصلاحية	شهرًا في أكياس 12 مغلقة وجافة
التعبئة	أكياس ورقية 25 كجم

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Tile Weld

مونة لاصقة أسمنتية للبلاط وأعمال الحشو

معدل الاستخدام

تثبيت البلاط	نحو 1.1 - 1.5 كجم/م ²
الحشو	نحو 600 جم/م ² لبلاط 20 × 20 سم وفواصل 0.6 × 0.6 سم وفق المصدر

تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً ومستوياً وخالياً من الأتربة والمواد الضعيفة.
- لا يستخدم على الأسطح غير المسامية مثل الخرسانة المطلية أو البلاستيك أو المعدن أو الخشب وفق المصدر.

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Tile Weld

مونة لاصقة أسمنتية للبلاط وأعمال الحشو

طريقة التطبيق

- يخلط 25 كجم من المسحوق مع 0.5 ± 8 لتر ماء نظيف حتى قوام متجانس.
- تفرد المونة بمالج مسنن.
- يوضع البلاط بينما خطوط المونة ما تزال رطبة ولزجة.
- يضبط موضع البلاط خلال زمن الضبط المذكور.

التخزين

يحفظ جافاً في الأكياس المغلقة. مدة الصلاحية 12 شهراً وفق المصدر.



تحقق من النسخة الحالية

<https://mc.com.eg/tds/tile-weld>

Master Chemicals Technology

mc.com.eg · القاهرة، مصر